



**HYDROXSEAL DOO NIŠ**  
**PIB 108981030**  
**MB 21105015**

## **TEHNIČKI LIST**

### ***HydroXseal*** ***Tečna guma na bazi vode*** ***White***

#### **OSNOVNA NAMENA:**

**HydroXseal white** je namenjena za hidroizolaciju površina. Zahvaljujući svom hemijskom sastavu **HydroXseal white** prijanja na sve površine (beton, lepak, keramika, blok, cigla, drvo, lim, itd.).

Pogodan je za spoljnu i unutrašnju upotrebu.

#### **NAČIN PRIMENE:**

**Za efikasnu i dugotrajnu hidroizolaciju, pratite sledeće korake:**

---

##### **♦ Priprema površine**

- Površina mora biti **čista, suva i bez prašine, masti ili drugih nečistoća.**
- Preporučuje se nanošenje primera za dodatnu adheziju, naročito kod poroznih ili glatkih podloga.

---

##### **♦ Priprema proizvoda**

- Nakon otvaranja, **promešajte sadržaj** kantice ručno ili mehanički najmanje **1 do 2 minuta**, dok masa ne postane homogena.
- 

#### ♦ Nanošenje proizvoda

##### ✓ Ravne površine (bez pukotina)

1. Proizvod se može **izliti direktno** na površinu.
2. Ravnomerno ga razmazati pomoću **četke ili valjka**.
3. Preporučena potrošnja: **1 kg za 2–4 m<sup>2</sup>**, u zavisnosti od debljine sloja i strukture površine.
4. Za potpunu hidroizolaciju, **naneti 2 do 3 sloja**. Svaki sloj nanositi nakon što se prethodni osuši.

##### ✓ Neravne površine

- Koristiti **četku**, jer omogućava **dublji prodor u pore i neravnine**, kao i bolji kontakt sa podlogom.

##### ✓ Površine sa pukotinama

1. Direktno **naliti Hydroxseal™ u pukotinu**, u količini dovoljnoj da se **pukotina popuni i prelje**.
  2. Sačekati da se osuši (do formiranja zaštitnog sloja).
  3. Preko toga naneti 2–3 sloja kao kod standardne primene.
- 

#### ♦ Sušenje i vremenski uslovi

- Prvi sloj se suši **30 do 60 minuta**, u zavisnosti od temperature i provetrenosti.
  - **Kompletno sušenje:** do **24 sata**.
  - Ne koristiti po **kišovitoj vremenu** ili na **vlažnim površinama**.
  - Optimalna temperatura za nanošenje: **između 5°C i 35°C**.
- 

#### ♦ **Pranje alata**

- **Odmah nakon upotrebe**, očistiti alate **vodom** (dok je masa još sveža).
- 

#### ♦ **Skladištenje ostatka proizvoda**

- Ostatak sredstva se može čuvati u originalnoj, dobro zatvorenoj kantici.
  - Skladištiti u **hladnoj i senovitoj prostoriji** (npr. podrum ili garaža).
  - **Ne vraćati već izliven proizvod** nazad u kanticu.
- 

#### **Napomena:**

Hydroxseal™ je nezapaljiv, UV-otporn i kompatibilan sa većinom vodorazredljivih boja kao završni sloj.

#### **Dodatne informacije o upotrebi i ponašanju površine nakon nanošenja**

- Na površini na koju je naneta Hydroxseal™ bela tečna guma mogu se obavljati osnovni građevinski radovi.

- **Moguće je lepljenje stiropora, pločica i drugih materijala** – lepak ne gubi svoja svojstva.
- Površina je kompatibilna sa **svim vrstama završnih materijala**.
- Nakon sušenja, po površini se može **hodati**, a može se postavljati i **lagani nameštaj (npr. stolice, stočići)**.

**Važno upozorenje:** bušenjem površine narušava se hidroizolacioni sloj, što može dovesti do **propuštanja vode**. Nakon bušenja, **obavezno naneti sloj tečne gume** oko otvora, kao i na sam šraf, kako bi se zaptile sve mikropukotine i sprečio eventualni prodor vlage.  
**HydroXseal transparent je UV rezistentna.**

**HydroXseal transparent** je sredstvo spremno za upotrebu.

**SKLADIŠTENJE:**

Čuvati na suvom mestu zaštićeno od direktnog uticaja toplote i sunca.  
Čuvati van domašaja nestručnih osoba i dece.

**PAKOVANJE:**

Kofice: 0,3 kg, 1kg, 5kg.



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "K. Koprivica". The signature is fluid and cursive.